

NORGIPS EXTRA FINISH

NORGIPS®

Paruoštas naudoti baigiamasis glaistas, skirtas glaistyti gipso kartono plokščių sujungimo vietas ir plonu sluoksniu glaistyti mineralinius paviršius



GAMINIO APRAŠYMAS

- Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) sujungimo vietų glaistymas
- Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Viso mineralinio pagrindo paviršiaus ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų užpildymas
- Žemo sukibimo paviršių glaistymas

PRANAŠUMAI

- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) baigiamąjį glaistą
- Puikus sukibimas
- Tobulai lygus paviršius
- Didesnis paviršiaus atsparumas mechaniniams pažeidimams
- Galima naudoti padidinto drėgnumo aplinkoje (vonioje, virtuvėje)
- Didelis atsparumas trūkinėjimui
- Galima tepti mechaniškai
- Galima naudoti ant dervomis išteptų paviršių

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	3A pagal EN 13963:2014
Degumo klasė	A1 – visiškai nedegus
Leidžiamas storis	0–3 mm, tepamas vienas sluoksniu
Taikymo temperatūra	Ne žemesnė nei 13 °C
Išėiga	0,10 kg/m ² – gipso kartono plokščių „Norgips“ (Q1) sujungimo siūlių glaistymas 1,5 kg/mm/m ² – viso paviršiaus (Q3, Q4) ploto glaistymas
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesių
Pakuotė	Kibirėliai: 5,4 kg (8 arba 48 vnt. ant padėklo), 20 kg (8 arba 32 vnt. ant padėklo) 28 kg (8 arba 33 vnt. ant padėklo)

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	NORGIPS START	Glaistymo gipsas		NORGIPS START & FINISH	Paruošta naudoti dviejų funkcijų glaistymo masė



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = Sistema NORGIPS

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje	
	(vnt.)	(kg)
5,4	8	42,2
5,4	48	259,2
20	8	160
20	32	640
28	8	224
28	33	924

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, neišteptas riebalais, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių. Jei glaistysite mažo sukibimo paviršių (pvz., dažytą aliejiniiais dažais), prieš tepdami masę, ją nušveiskite, pvz., švitrinu popieriumi, ir tada pašalinkite dulkes ir laisvas daleles.

Imlų ir netvirtą pagrindą sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu.

GLAISTYMAS

Glaistą galite tepti tiek rankomis, tiek mechanškai. Didžiausias vieno masės sluoksnio storis negali viršyti 3 mm.

GLAISTO PARUOŠIMAS :

Prieš tepdami masę, ją atsargiai išmaišykite rankomis arba lėtai maišikliu. Jei glaistą tepsite mechanškai, ją galite šiek tiek atskiesti, įpildami švaraus vandens ne didesnėmis nei 250 ml dalimis, siekdami gauti norimą konsistenciją. Įpylę vandens, masę vėl išmaišykite. Tepkite švariais įrankiais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Glaistą naudokite, kai oro ir pagrindo temperatūra ne žemesnė nei +10°C. Laikykite uždarytoje pakuotėje, nuo +1 °C iki +35 °C temperatūroje, saugokite produktą nuo šalčio ir saulės spindulių. Po trumpalaikio užšalimo produktą atšildykite kambario temperatūroje.
- Glaisto džiūvimo laikas priklauso nuo patalpoje esančios temperatūros ir drėgmės (paprastai iki 12 valandų).
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių.
- Daugiau informacijos www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.