

# NORGIPS FINISH

**NORGIPS®**

Gipso glaistas, skirtas glaistyti gipso kartono plokščių siūles ir visą mineralinio paviršiaus plotą plonu sluoksniu



## GAMINIO APRAŠYMAS

- Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) sujungimo siūlių glaistymas
- Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Mineralinio pagrindo paviršių glaistymas
- Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų užpildymas

## PRANAŠUMAI

- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) baigiamąjį glaistą
- Tobulai lygus paviršius
- Puikus sukibimas
- Galima naudoti padidinto drėgnumo patalpose (vonioje, virtuvėje)
- Rišdamas mažai traukiasi
- Didelis atsparumas trūkinėjimui

## TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas	B2/20/2 pagal EN 13279-1:2008
Degumo klasė	A1 – visiškai nedegus
Apdorojimo trukmė	60 minučių
Vandens sąnaudos	11 l / 25 kg
Leidžiamas storis	0–10 mm, tepamas vienas sluoksnis
Taikymo temperatūra	+5°C iki +25°C
Išėiga	0,10 kg/m <sup>2</sup> – gipso kartono plokščių „Norgips“ sujungimo siūlių glaistymas 1,0 kg/mm/m <sup>2</sup> – viso paviršiaus ploto glaistymas
Tinkamumo naudoti laikas	9 mėnesiai
Pakuotė	25 kg maišas (48 vnt. ant padėklo)

## PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	<b>NORGIPS START</b>	Glaistymo gipsas		<b>NORGIPS START&amp;FINISH</b>	Dviejų funkcijų gipso glaistas



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = Sistema NORGIPS

**MATMENYS IR PAKUOTĖ**

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	(kg)
25	48	1 200

**PAGRINDO PARUOŠIMAS**

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių.

Gipso kartono plokščių paviršių gruntuoti nereikia. Imlius mineralinio pagrindo paviršius sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu, o lygius betono paviršius – sukibimą didinančiu gruntu.

**GLAISTYMAS**

Gipso glaistas Norgips skirtas tepti rankomis. Paruoštą glaistą tepkite atitinkamomis mentelėmis arba nerūdijančiojo plieno mentelėmis, vienas sluoksnis turi būti ne storesnis nei 10 mm. Glaistui išdžiūvus, jo paviršių nušlifluokite rankomis arba mechaniškai, naudokite švitrinį popierių arba tinklėlį, kurio grūdėtumas P180–P240.

**GLAISTO PARUOŠIMAS :**

Glaistą palaipsniui berkite į indą su švairiu vandeniu, santykiu -11 l vandens ir 25 kg sauso mišinio, ir išmaišykite rankomis arba lėtaeige maišykle, kad gautumėte vienalytę konsistenciją. Glaistą sumaišius su vandeniu, jį sunaudokite per 60 minučių.

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

- Glaistą naudokite, kai temperatūra ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C.
- Laikykite sausose patalpose, ant medinių padėklų, uždarytuose maišuose.
- Smulkindami ir glaistydami naudokite švairius, nerūdijančius indus bei įrankius, priešingai apdorojimo laikas bus trumpesnis.
- Tinkamumo naudoti terminas – 9 mėnesiai.
- Daugiau informacijos svetainėje [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenuostato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.