

# NORGIPS LIGHT READY MIX

**NORGIPS®**

Paruoštas naudoti dviejų funkcijų glaistas, skirtas gipso kartono plokščių siūlių ir mineralinių paviršių glaistymui



## GAMINIO APRAŠYMAS

- Gipso kartono plokščių, sutvirtintų armavimo juosta (Q1), siūlių glaistymas
- Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) siūlių glaistymas
- Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Viso mineralinio pagrindo paviršiaus ploto glaistymas plonu sluoksniu
- Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų ir tarpų užpildymas
- Kampinių profilių panardinimas sausų konstrukcijų sistemose
- Matomų tvirtinimo ir apdailos elementų glaistymas
- Žemo sukibimo paviršių glaistymas

## PRANAŠUMAI

- Universalus produktas, kuriuo galima glaistyti gipso kartono sujungimo siūles ir paviršius (Q1, Q2, Q3, Q4).
- Galima naudoti tiek vietoj konstrukcinių, tiek vietoj baigiamųjų glaistų
- Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) baigiamąjį glaistą
- Puikus sukibimas
- Galima naudoti padidinto drėgnumo aplinkoje (vonioje, virtuvėje)
- Didelis atsparumas trūkinėjimui
- Galima tepti mechaniškai

## TECHINIAI DUOMENYS

Tipas	3A pagal EN 13963:2014
Degumo klasė	A2-s1, d0 – nedegus
Leidžiamas storis	0–3 mm, tepamas vienas sluoksniu
Naudojimo temperatūra	Ne žemesnė nei 10 °C
Išėiga	0,15 kg/m <sup>2</sup> – gipso kartono plokščių „Norgips“ (Q1) sujungimo siūlių glaistymas, naudojant juostą 0,10 kg/m <sup>2</sup> – gipso kartono plokščių „Norgips“ (Q2) sujungimo siūlių baigiamasis glaistymas 1,1 kg/mm/m <sup>2</sup> – viso paviršiaus (Q3, Q4) ploto glaistymas
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesių
Pakuotė	Kibirėliai: 3,7 kg (18 arba 48 vnt. ant padėklo), 20 kg (8 arba 32 vnt. ant padėklo)

## PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	<b>NORGIPS EXTRA FINISH</b>	Paruoštas naudoti baigiamasis glaistas		<b>POPIERINĖ JUOSTA NORGIPS</b>	Gipso kartono plokščių sujungimo vietų armavimo juosta



Plokštė + Profilis + **Glaistas** + Priedai = NORGIPS sprendimai

**MATMENYS IR PAKUOTĖ**

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje (vnt.)	(kg)
3,7	18	66,6
3,7	48	177,6
20	8	160
20	32	640

**PAGRINDO PARUOŠIMAS**

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, neišteptas riebalais, nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių. Jei glaistysite mažo sukibimo paviršių (pvz., dažytą aliejiniais dažais), prieš tepdami masę, ją nušveikite, pvz., švitrinu popieriumi, ir tada pašalinkite dulkes ir laisvas daleles. Imlų ir netvirtą pagrindą sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu.

**GLAISTYMAS**

Glaistą galite tepti tiek rankomis, tiek mechaniškai. Didžiausias vieno masės sluoksnio storis negali viršyti 3 mm.

**GLAISTO PARUOŠIMAS :**

Prieš tepdami masę, ją atsargiai išmaišykite rankomis arba lėtaeigiu maišikliu. Jei glaistą tepsite mechaniškai, ją galite šiek tiek atskiesti, įpildami švaraus vandens ne didesnėmis nei 250 ml dalimis, siekdami gauti norimą konsistenciją. Įpylę vandens, masę vėl išmaišykite. Tepkite švariais įrankiais

**PAPILDOMA INFORMACIJA**

- Glaistą naudokite, kai oro ir pagrindo temperatūra ne žemesnė nei +10°C. Laikykite uždarytoje pakuotėje, nuo +1 °C iki +35 °C temperatūroje, saugokite produktą nuo šalčio ir saulės spindulių. Po trumpalaikio užšalimo produktą atšildykite kambario temperatūroje.
- Glaisto džiūvimo laikas priklauso nuo patalpoje esančios temperatūros ir drėgmės (paprastai iki 12 valandų).
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių.
- Daugiau informacijos [www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

**NORGIPS sp. z o.o.**  
Ukmergės g. 369A  
LT-12142 Vilnius  
Lietuva

[www.norgips.lt](http://www.norgips.lt)

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.