

NORGIPS POROGRUNT

NORGIPS®

Gruntas įgeriantiems vidaus paviršiams



GAMINIO APRAŠYMAS

- Išlygina paviršiaus įgeriamumą ir didina sukibimą prieš tepant:
 - gipso tinką
 - cemento kalkių tinką
 - sausą tinką ant gipso klijų
- Vertikalūs ir horizontalūs aktyo betono, porizuotos keramikos, keramikos ir t. t. blokų paviršiai

PRANAŠUMAI

- Didina paviršiaus sukibimą
- Reguliuoja paviršiaus imlumą
- Praleidžia vandens garus
- Labai atsparus šarminėms priemonėms
- Didelis našumas

TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +30 °C
Išeiġa	0,1 kg/m ² , kai santykis 1:3
Tinkamumo naudoti laikas	12 mėnesių
Pakuotė	Kibirėlis: 15 kg

SUSIJĘ PRODUKTAI

Pak.	Pavadinimas	Aprašymas	Pak.	Pavadinimas	Aprašymas
	NORGIPS BONDING FIX	Gipso klįjai gipso kartono plokštėms		NORGIPS TML 240	Lengvas, mašininis gipso tinkas su užpildais



Plokštė + Klįjai + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai

Tinkas + **Gruntas** = NORGIPS sprendimai

MATMENYS IR PAKUOTĖ

Pakuotė (kg)	Kiekis paletėje	
	(vnt.)	(kg)
15	8	120
15	12	180
15	24	360

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti laikantis, stabilus, sausas, švarus, nedulkėtas, be atsilupusių dalelių, neišteptas alyva ir kitais riebalais, be pelėsio, cemento pienelio ir dėmių.

Tvirtas ir vandeniui atsparias dažų dangas pašauškite ir nuvalykite, o vandeniui neatsparias dangas – pašalinkite.

Paviršius, ant kurio bus tepamas Norgips Porogrunt, turi būti tinkamai išlaikytas, jo drėgnis turi būti ne didesnis nei 3%.

GRUNTAVIMAS

Parinkę atitinkamą santykį, gautą gruntą kruopščiai išmaišykite. Grunto Norgips Porogrunt nemaišykite su kitomis medžiagomis.

Tepant gruntą, patalpos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

Atskiestą gruntą galite tepti ant paviršiaus voleliu, teptuku arba purkšti. Įrankius nuplaukite iš karto, kai tik pabaigsite darbus. Išdžiūvusį gruntą galite nuplauti sintetinių dervų tirpikliais (pvz., acetonu, etilacetatu).

Grunto Norgips Porogrunt džiūvimo trukmė priklauso nuo paviršiaus imlumo, patalpos oro temperatūros ir santykinio drėgnumo, tačiau yra ne trumpesnė nei 12 valandų. Patalpas vėdinant, gruntas džiūsta greičiau, tačiau lauko temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C.

GRUNTO PARUOŠIMAS

Prieš pradėdami darbą, kruopščiai išmaišykite pakuotės turinį. Gruntą Norgips Porogrunt atskieskite švairiu vandeniu santykiu 1:1, 1:2 arba 1:3, atsižvelgdami į paviršiaus imlumą. Keraminiams paviršiams rekomenduojamas santykis 1:3, o labai imliems paviršiams (pvz., akytam betonui) – 1:2 arba 1:1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

- Kibirėlius laikykite ne žemesnėje +5 °C temperatūroje.
- Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.
- Daugiau informacijos www.norgips.lt

NORGIPS sp. z o.o.

Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato konkrečios taikymo srities. Mes nuolat tobuliname ir vystome siūlomus produktus, todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos atstovu.